



# Produkt Data

## HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G

### Beskrivelse:

HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G er en selvpolerende bundmaling med PTFE for at give en mere glat overflade, hvorved modstanden i vand reduceres. Indeholder kobberoxid. Efter ca. 1 uges ophold i vandet ændres kuløren til den endelige farve. Grundet dets selvfornyende effekt, bevarer dette produkt en effektiv bioaktiv overflade igennem hele dets levetid.

### Anvendelse:

Som bundmaling til både af glasfiber, træ, krydsfinér, stål og ferro-cement. Bør ikke anvendes på aluminium eller andre letmetaller. Risiko for korrosion ved direkte kontakt. Til brug både i kolde og tempererede farvande.

### PRODUKTDATA:

Kulør/Kulør nr.:	Grå/10160*	Sort/19990*
Udseende:	Halvmat	Halvmat
Praktisk volumen tørstof, %:	50 ± 1	49 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	12,5 m <sup>2</sup> /liter - 40 mym tør	12,3 m <sup>2</sup> /liter - 40 mym tør
Flammepunkt:	36°C	36°C
Vægtfylde:	1,8 kg/liter	1,7 kg/liter
Berøringsstør:	Ca. 4 timer ved 20°C Ca. 8 timer ved 10°C	Ca. 4 timer ved 20°C Ca. 8 timer ved 10°C
V.O.C.:	435 g/liter	440 g/liter

\*Andre kulører ifølge standardsortiment.

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer. Hvor angivet, er dette standardafvigelsen i henhold til ISO 3534-1.

### PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmåde:	Luftløs sprøjte	Luftsprøjte	Pensel/rulle (Se BEMÆRKNINGER)
Fortynder nr. (max.vol.):	08080 (5%)	08080 (15%)	08080 (5%)
Anbefalet dyse:	,018"-,023"		
Min. dysetryk:	150 bar		
	<i>(Data for luftløs sprøjte er vejledende)</i>		
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S FORTYNDER 08080		
Tørfilmtykkelse:	40 mym		
Vådfilmtykkelse:	75 mym		
Overmalingsinterval, min.:	5 timer <i>(Ved 20°C og nødvendig ventilation)</i>		
	9 timer <i>(Ved 10°C og nødvendig ventilation)</i>		
Overmalingsinterval, max.:	Intet (Se BEMÆRKNINGER)		

### Sikkerhed:

Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne). Generelt skal indånding af eventuelle opløsningsmiddeldampe og sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter. Tag nødvendige forholdsregler mod risiko for brand eller eksplosion såvel som nødvendige forholdsregler til beskyttelse af miljøet. Selv i velventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved sprøjtetåge.



## HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G

- FORBEHANDLING:** **Eksisterende bundmaling:** Evt. olie, fedt etc. fjernes med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 efterfulgt af (højtryks)spuling med ferskvand. Svag matrix af udludet bundmaling fjernes ved vandslibning. Overfladen skal tørre fuldstændigt ud før overmaling. Sealer afhænger af den eksisterende bundmalings type og tilstand.
- PÅFØRINGS-  
BETINGELSER:** Overfladen skal være helt ren og tør. Påføring bør kun foregå i tørt vejr, og overfladetemperaturen bør være over dugpunktet for at undgå kondensation. Malingsens temperatur bør være over 15°C. Undgå direkte solskin.  
Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.
- FOREGÅENDE  
MALING:** HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030, HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller i henhold til specifikation.
- EFTERFØLGENDE  
MALING:** Ingen
- BEMÆRKNINGER:** Produktet indeholder tunge pigmenter, og skal røres grundigt op før brug.  
Hold fortynding på et minimum for at sikre korrekt filmtykkelse.  
Anbefalet antal malingslag:  
Luftløs påføring: 2-3 lag, minimum 120 mym ved total tørfilmtykkelse.  
Luftsprøjte, pensel, rulle, malepude: 3-5 lag  
Når produktet anvendes ved hastigheder over 15 knob, påføres et yderligere lag.  
Søsætning må ikke ske tidligere end 24 timer efter påføring af det sidste lag.  
HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G kan udelades fra vand i op til 3 måneder efter maling.  
Hvis et nyt lag HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G påføres efter forlænget udsættelse for forurenede atmosfære, fjernes opsamlet forurening ved spuling med ferskvand. Lad det tørre inden maling.

### **Produkt databladet er udarbejdet for den erhvervsmæssige bruger.**

**UDGIVET AF:** HEMPEL A/S - Lundtoftevej 150, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 45 93 38 00 – 7110G10160CR002

**Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" i Hempels Produkt Datamanual. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger. Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.**